



- Rideaux
- Curtains
- Stores bateaux
- Roman blinds
- Stores enrouleurs
- Roller Blinds
- Parois Japonaises
- Panel blinds
- IMO
- FTP code (2010) annex 1, part 7



97 Cassis	81 Framboise	15 Mandarine	93 Abricot	69 Agrume	88 Emeraude	87 Ardoise	89 Lavande	91 Océan	25 Marine
--------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------------



01 Blanc Envers blanc	82 Ecume	02 Crème	96 Perle	48 Mastic	11 Lin	29 Sienne	38 Anthracite	77 Graphite	90 Noir envers noir poids 270 g/m ²
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------	--------------	------------------	----------------	--

Coloris spéciaux : Par minimum de 300 ml en 200 cm *Special colours available : minimum order of 300 m in 200 cm*



IMO
FTP code (2010)
annex 1, part 7



Occultant
Black-out

MI

Composition Material

100 % polyester /acrylique envers floqué gris

100 % Polyester/acrylic grey reverse – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester/Acryl-Beschichtung graue Beschichtetet – Dekostoffe schwerentflammbar

Utilisation recommandée Recommended uses/Einsatzzweck

Rideaux Curtains/Vorhänge

Store bateaux Roman blinds/Faltrollos

Parois japonaises / Panel blinds/Flächenvorhänge

Store enrouleurs / Roller blinds/Rollos

Consignes d'entretien Washing instructions/Waschanleitung



• **Lavage 30°C** - processus normal

30°C coloured wash, normal process/ 30°C Wäsche, Normalwäsche

• **Pas de blanchiment**

Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich

• **Repassage température maximale de 110°C**

Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C

• **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**

Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich

• **Pas de séchage en tambour**

Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

Caractéristiques Characteristics/Beschreibung

Poids Weight/Gewicht

Valeurs /Values /Daten

Blanc 300g/m² - couleur 330 g/m² - Noir envers noir 270 g/m²

Normes Norms Norm

Laize Width/Breite

200 cm

NF P 92 503-504-505
NF EN 13773

FTP code (2010)
annex I part 7 CLASS 3

Classement

Certification/Brandklasse

IMO

M I CLASSE I

PASS

Caractéristiques Characteristics/Beschreibung

Résistance rupture
Breaking strength/Reißfestigkeit

Chaîne
Warp/Kette

Trame
Weft/Schuss

Unités
Units/Einheit

Unités
Units/Einheit

Iso 13934-1

Allongement à la rupture
Elongation at break/Bruchfestigkeit

47

73

daN

Iso 13934-1

Solidité lumière aux UV
UV light-resistance/Lichtechtheit

29

29

mm

Iso 13934-1

Stabilité dimensionnelle
Dimensional stability/Formstabilität

5

-

Class/8

Iso 105 B02

0

0

%

Iso 5077

Valeurs thermiques et optiques

Réflexion
Reflection/Reflektion

Thermique
Thermal/Thermische

Blanc

66 %

Couleur

39 %

Noir

0 %

Normes
Norms Norm

Absorption
Absorption/Aufnahme

Optique
Optical/Optische

74 %

38 %

0 %

DIN EN 410 2011

Transmission
Transmission/Übertragung

Thermique
Thermal/Thermische

33 %

60 %

95 %

Optique
Optical/Optische

25 %

61 %

95 %

gt / Fc

Thermique
Thermal/Thermische

0 %

0 %

0 %

Optique
Optical/Optische

0 %

0 %

0 %

UV

0 %

0 %

0 %

gt⁽¹⁾

35 %

47 %

62 %

Fc⁽²⁾

51 %

67 %

89 %

Acoustique
Acoustics/Akustik

La valeur NRC obtenue caractérise les capacités d'un tissu à laisser passer les ondes sonores. Un coefficient NRC proche de 0 caractérise les tissus laissant passer ou perturbant très faiblement le son : il sera alors conseillé, par exemple, pour un revêtement de panneau acoustique. A la différence un coefficient NRC proche de 1 caractérise un tissu absorbant ou perturbant très fortement par réflexion les ondes sonores. Il sera alors conseillé, par exemple, pour améliorer les performances acoustiques d'une pièce suivant les spécifications attendues.

"The NRC value shows the ability of the sound weaves to go through the fabric. A NRC close to 0 describes a fabric with low absorption effect; for instance, it may be used in an acoustic panel covering. On the contrary, a NRC close to 1 describes a fabric with high disturbing sound effect such like sound absorption or reflexion. It may be used to enhance the sound performances of a room according to expected acoustic requirements."

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 : [0,38]
"Noise Reduction Coefficient in alpha sabine measured and calculated as per the norm EN ISO 354."

Echantillon testé selon la norme DIN EN 410 2011 fixant les méthodes de mesures et de calcul en référence à la norme EN 13 363 - I

Sample tested in accordance with DIN EN 410 2011 norm outlining the methods of measurement and calculations in reference to the norms EN 13 363 - I

(1) gv = 0,70 = Facteur solaire du vitrage de référence. Double vitrage isolant faiblement émissif dont le facteur de transmission thermique du vitrage seul est U = 1,6 W/m²K.

(1) gv = 0,70 = Solar factor of reference windows (c), low emission double-glazed argon-filled window (thermal transmission factor U = 1,6 W/m²K).

(2) Fc = facteur obscurcissement Fc des matériaux de protection solaire selon la norme DIN EN 14501.

(2) Fc = Darkening factor for solar protection materials as per the norm DIN EN 14501.

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben