

TYPE DE PRODUIT

Emulsion de colle en phase aqueuse.
Base : homopolymère d'Acétate de Vinyle (PVA).

DOMAINE D'APPLICATION

Flockage.

AVANTAGES

- Adaptée aux applications de flockage.
- Donne un film résistant et flexible.
- Vitesse de prise rapide.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température d'Utilisation : température ambiante.
La température du support à encoller doit être supérieure à 10°C.
Système de dépose : pistolet, buse, disque ou pinceau, fonction de la viscosité choisie.
Bien agiter avant utilisation.
De par la grande diversité des supports présents sur le marché, nous vous recommandons de réaliser un essai préalable, afin de confirmer les résultats d'adhésion.

PROPRIETES DU PRODUIT

Viscosité Brookfield RV DV I+ (20RPM, 20°C) :
E2078/5AX → environ 1000mPa.s,
E2078/5HX → environ 8000mPa.s,
E2078/5DEX → environ 45000mPa.s,
E2078/5FXX → environ 60000mPa.s,
....
Masse Volumique : environ 1,1g/cm³.
pH : 4,5 (valeur indicative).
Aspect : liquide.
Couleur : blanc ou coloré (si coloré, alors mentionné dans la désignation de l'article).

CONTACT ALIMENTAIRE

Non applicable à ce type de produit.
Pour plus de détails, contacter le Service QSE.

NETTOYAGE

En fin d'utilisation, nettoyage des circuits et systèmes de dépose **à l'eau chaude et savonneuse.**
Utiliser notre produit de nettoyage M201.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 25kg. Seau de 25kg.
Fût de 150kg.
IBC de 600kg ou 1000kg.
D'autres conditionnements disponibles sur demande.

STOCKAGE

Conservation 6 mois dans son emballage d'origine et fermé, entre 7°C et 25°C.
Protéger du gel et des chaleurs excessives.
Respecter les règles du FIFO.
Le produit de faible viscosité (inf. à 500mPa.s) tend à déphaser dans le temps.

CONSEILS DE SECURITE

Le produit n'est pas classé dangereux.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation.

1. Notre responsabilité est limitée à la fourniture de produits conformes à la description que nous en aurons donnée à l'acheteur.
2. L'acheteur est le seul responsable des conséquences pouvant résulter de l'emploi de ses produits. Il devra faire ses propres essais pour déterminer si nos produits conviennent à l'utilisation envisagée.
3. SEALOCK SARL dégage toute responsabilité en cas de modifications des conditions opératoires, des process, des matières (sans restriction)... non portés à sa connaissance.